AQUADEVA TRANSIT PLUS

Ficha Técnica

Descripción

AQUADEVA TRANSIT PLUS es un acabado acuoso de dos componentes, para **suelos** de madera de **alta resistencia a la abrasión**

Propiedades

AQUADEVA TRANSIT PLUS es una dispersión de poliuretano, de secado físico que proporciona una película de **alta resistencia a la abrasión (25mg de pérdida cada 1000 vueltas) y excelentes propiedades mecánicas.**
Además, cumple la actual normativa europea, de muy bajo contenido de VOCs, y preserva el color natural de la madera.

LIBRE NMP. PRODUCTO QUE CUMPLE LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Además se caracteriza por su **carácter autoextinguible**, y por el cumplimiento de la **Clasificación B_{FL}s1 según la NORMA UNE EN 13501-1:2007 (ensayo realizado sobre substrato de fibrocemento y sobre madera tratada con Ignimad LA-33).Clasificación C_{FL}s1 según la NORMA UNE EN 13501-1:2007 (ensayo realizado sobre substrato de madera).**

Características

Viscosidad	10 partes de A con una parte de B: 25/30" Copa Ford-4 A 20℃
Sólidos	Materia Seca 29 - 31 %
Brillo 60º	*Brillo (Lange ±90º), Satinado (Lange 62,5±2,5º), Ma te (Lange 30,5 ±2,5º), Super-mate (Lange 12,5±2,5º)*
pH	7,5 – 8

Aplicaciones

Sobre cualquier **suelo** de madera.
Utilizar preferentemente para su aplicación, rodillo y en su defecto brocha.

Modo de empleo

La superficie a barnizar debe estar limpia y libre de polvo, y la temperatura en el momento de aplicar el barniz, no debe de ser inferior a 13℃.
Mezclar bien los dos componentes en proporción exacta de **10 partes de barniz con 1 parte de endurecedor** y dejar reposar la mezcla unos 5 - 10 minutos.

Como primera capa aplicar ***AQUADEVA SEALER Ó HIDROFOND*** y pasadas 3 - 4 horas a 20℃, lijar con lija de grano 240-280 y a continuación aplicar 2 o 3 manos de ***AQUADEVA TRANSIT PLUS***, dejando que la capa anterior seque completamente, siendo necesario lijar entre capas.

En cualquier suelo que antes haya sido tratado con ceras, aceites ó abrillantadores, el suelo no puede re-barnizarse a menos que se lije todo hasta llegar a la madera. Después, con el ***AQUADEVA TRANSIT PLUS*** la adherencia es buena, aunque se recomienda hacer una prueba de adhesión en una pequeña área antes de barnizar todo el suelo.

Tiempo de secado

Tacto 5 horas
Repintado 16 horas

Rendimiento

10 - 12 m²/Kg, dependiendo de la naturaleza del soporte.

Recomendaciones

Este tipo de barnices no alcanza su máxima dureza hasta pasados 5 a 6 días, por lo que no es conveniente colocar alfombras ni someterlos a tráfico intenso hasta transcurrida una semana. Sin embargo, se pueden pisar con cuidado pasadas 10 a 12 horas desde su aplicación.

Tampoco se debe limpiar con agua al menos después de dos semanas.

Recomendaciones

Debido a su gran adherencia ***AQUADEVA TRANSIT PLUS*** es recomendable como barniz de restauración, siempre que el suelo a barnizar esté limpio y libre de ceras y productos similares, recomendándose siempre lijar dicha superficie con una lija de grano 240-280.
Para la limpieza de la herramienta de trabajo, utilizar agua inmediatamente después de su uso.
No aplicar este producto a temperaturas inferiores a 10ºC

Almacenaje

Para su adecuada conservación, guardarlo en sitio fresco evitando tanto los fríos como los calores excesivos.

AGÍTESE ANTES DE USAR
Fecha máxima de almacenamiento en el envase original cerrado: 6 meses.

Observaciones

Este producto cumple con la Directiva 2004/42/CE (RD.227/2006), relativa a la limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos.

NOTA:
Los datos comprendidos en esta ficha, han sido tomados a 20º C. de temperatura y a 65% de humedad relativa. La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece únicamente a título orientativo, no haciéndonos responsables del resultado final de la aplicación del producto, pero sí, de los datos y constancia de las características fisico-químicas que constan en ella..